Ciech Vitrosilicon	DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA	Wydanie	Nr egz.	drugie	
		Data opracowania		14.03.2016	
		Opracował		Paweł Sieraszewski	
		Zatwierdził		GŁÓWNY TECHNOLOG Kierownik Działu Technologiczno-Produkcyjnego mgr inż. Dobiesław Szeszo	

KARTA TECHNOLOGICZNA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Numer procesu :	Nazwa procesu :	Indeks
5	**VITROLIQ SP-36** **Szkło wodne sodowo-potasowe R-36**	ZI/P-5/SP-36

1. Wymagania produktu gotowego

Wodny roztwór krzemianów potasu i krzemianów sodu o następujących parametrach:

- Moduł molowy 3,30 ÷ 3,45
- Gęstość (w 20°C) 1,360 ÷ 1,375 g/cm^3
- Lepkość dynamiczna 220 ÷ 320 cP (w 20°C)
- SiO_2 [% w/w] 26,0 ÷ 27,2

Ciecz opalizująca lub klarowna bez zapachu